

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU – TECHNICKÝ LIST

K-101

K- 101 KONZERVAČNÍ OLEJ

ISO VG (10), 68,

Charakteristické vlastnosti:

Popis:

K-101 jsou kvalitní ropné oleje obsahující vysoce účinné adsorpční inhibitory koroze. Vedle ochranných protikorozních vlastností disponují i vlastnostmi mazacími, které neztrácejí ani za nízkých teplot.

Užití:

K- 101 je určen k ochraně výrobků ze železných kovů proti atmosférické korozi. Používá se ke konzervaci a mazání zbraní, přístrojů, jemných mechanismů, náhradních dílů. Svou kompaktností s palivy a velice tenkým konzervačním filmem je určen také pro konzervaci motorů a vstřikovacích čerpadel. Nedoporučuje se používat ke konzervaci alkalicky černěných povrchů.

Klasifikace, specifikace:

ISO 6743 ISO-L-R

DIN 51 502 R

- K-101 vytváří homogenní, velice tenký olejový, konzervační film, který není třeba ve většině případů při dalším použití komponentů odstraňovat. Vydátost olejového filmu při 20 °C 1,0 – 1,8 kg/100 m².

- Konzervační oleje K- 101 neobsahují silikon a jsou snadno odstranitelné. Po odkonzervování nezanechávají na po-vrchu ocelových a litinových součástí žádný povlak bránící následným povrchovým úpravám.

- Předpokládaná ochrana proti atmosférické korozi běžných ocelových dílů je závislá na způsobu balení, skladování a klimatických podmínkách.

volná atmosféra nevhodný

pod přístřeškem 2 měsíce

v uzavřeném skladě 4 měsíce

v temperovaných skladech

zabalené bez přístupu vzduchu 3 roky

Charakteristické parametry Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
K- 101			
Hustota při 15 °C	kg/m ³	863	ČSN EN ISO 12185
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	13	ČSN EN ISO 3104
Bod vzplanutí OK	°C	206	ČSN EN ISO 2592
Bod tekutosti	°C	-24	ČSN ISO 3016
Relativní ochranná účinnost U _r 30 dní	% min.	97	PZME č. 508
Vydátost olejového filmu při 20 °C	kg/100 m ²	1,4	PZME č. 508
Doba vzniku první koroze	dny, min.	11	PZME č. 508



CARRWEX
S.T.O.

CARRWEX s.r.o

Karlova ul. 1441 Milevsko 399 01 IČ: 24169455 DIČ:CZ24169455
Společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl C vložka 185108



AUTOKOSMETIKA